



## טיח גבס 1003

### טיח לבן לשימוש פנימי מותאם לממ"דים

**הגדרת המוצר:** טיח פנים על בסיס גבס לבן ליישור והחלקת קירות פנים, מתאים לדרישות תקן 3970

**תכונות:** טיח גבס אינו נסדק ואינו מתכווץ מתקבל קיר לבן וחלק, בעל גימור גבוה. מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. ניתן ליישום מעובי 3 מ"מ עד 70 מ"מ במספר שכבות. ניתן ליישם בשיטה המכנית, בהתזה בקצב מהיר.

**שימושים:** טיוח תקרות וקירות, מתאים לקירות בטון, ולכל סוגי הבלוקים. מותאם לשימוש בממ"דים, מקלטים, שרותים וחדרי אמבטיה. משמש לכל סוגי המבנים למגורים. משרדים וכו'.

**הכנת התשתית:** יש להקפיד על 28 יום מסיום יציקת הבטון. התשתית חייבת להיות ישרה, נקיה מאבק, שומנים, לכלוך. יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל בהדבקה.

יש לשטוף בעזרת לחץ מים ו/או מים ושפשוף במטאטא כביש קשיח. יש לשים רשת יוטה במקומות הנחוצים כגון: חיבור בין קירות בטון לבלוקים. יש לטפל בברזל חשוף ע"י צביעה בצבע יסוד נגד חלודה.

יש ליישם על גבי תשתית הבטון סופר פריימר ללא דילול בעזרת מברשת/רולר, מיד לאחר יישום הפריימר, יש ליישם את טיח הגבס כל עוד הפריימר דביק בדיקת אצבע, ולא יאחר מ-12 שעות לאחר מריחת הפריימר.

**הכנת החומר:** תחילה, שופכים כ-12 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, לאחר מכן שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי 25 קילו, אם יש צורך במים נוספים מוסיפים כעט ומערבלים במערבל מכני במשך כ-3 דקות עד לקבלת עיסה הומוגנית ונטולת גושים. ממתניים כדקה, ומערבלים שנית במשך 30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה

### יישום:

יישום הטיח נעשה בעזרת כף טייחים וסרגל. החלקה תבוצע על ידי מרית (מאלג)

## הכנת התערובת ויישום בצורה מכנית

יש להתאים את כמות המים למכונה, כך שעיסת טיח הגבס המותזת לא תגלוש מהקיר ולא תהיה סמיכה מדי יש להתיז את הטיח בצורה אופקית בניצב לקיר. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר קבלת שכבה אחידה ורציפה. המרחק המומלץ מהקיר הוא כ-20-15 ס"מ.

## הזהרות:

1. טווח הטמפרטורה המותרת ליישום:  $10^{\circ}$ - $35^{\circ}$  צלזיוס
2. אריחים שהודבקו, אין לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 72 שעות מגמר היישום.
3. אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם
4. גודל אריחים מומלץ להדבקה  $20 \times 20$  ס"מ. להדבקה אריחי פורצלן ושיש יש למרוח שכבה על גב אריח.
5. להדבקה חיצונית ובריצוף על ריצוף קיים יש להוסיף 20 אחוז צמנט ממשקל החומר.
6. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו, השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש, על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

**אחסון:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל, יבש ומאוורר היטב.

**חיי מדף:** מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

## אחריות:

אחריות המפעל מוגבלת לחומר בלבד ואינה כוללת יישום שאינו ע"פ ההוראות היצרן.

